

# EKOSTONE

OCHRANNÝ VOSKOVÝ NÁTĚR K FINÁLNÍMU OŠETŘENÍ DLAŽEB FIRMY WILD STONE®

## Technické údaje:

Hustota g/cm<sup>3</sup> 1,0 - 1,1

Obsah netěkavých látek 10 - 11 %

pH 9 - 10

Viskozita (Brookfield): <500mPa·s

Vzhled: světle béžová, opalescentní vodná disperze

**Odstin:** transparentní

**Nanášení:** štětkou, válečkem nebo stříkáním

**Spotřeba:** 1 litr na 10 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě. Neředit.

**Doba zasychání:** 4-12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

**Pracovní teplota:** + 5°C až +30°C pro podklad i vzduch.

**Balení:** 1 l a 5 l

**Datum:** uvedeno na obalu

**Skladování:** 24 měsíců v uzavřených nádobách, při teplotách +5°C až +30°C. **Výrobek nesmí zmraznout.**

**Hygiena a bezpečnost práce:** Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem.

**VAROVÁNÍ: H319** Způsobuje vážné podráždění očí

**P102** Uchovávejte mimo dosah dětí **P302+P352**

**PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody.

**P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

**P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

nebo lékaře. Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-

-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-

239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci

**První pomoc:** Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru

vody a nevyvolávejte zvracení.

**Složení:** směs polyethylenové disperze s přísadami aditiv, neionogenní

tenzidy méně než 5 %, směsí isothiazolinů méně než 5 %.

**Obsah:** 1 l



Wild Stone® trading s.r.o.  
Podhořská 806/31  
184 00 Praha 8  
IČ: 27383717  
DIČ: CZ27383717

tel.: +420 312 520 159  
fax: +420 312 523 104  
e-mail: info@wildstone.cz  
www.wildstone.cz

Držitel certifikátu  
ČSN EN ISO 9001:2001



**Charakteristika a použití:** Hladký, sametově voskový nátěr určený pro finální ošetření portlandských dlažeb WILD STONE®. Dále pak cihlových a kamenných dlažeb, kamenných obkladů v exteriérech i interiérech. EKOSTONE je omyvatelný nátěr s velmi dobrou odolností proti otěru, výrazně snižuje nasákavost povrchu, vytváření výkvětů, ožvičuje barvy, zvyšuje odolnost vůči škrábancům a černým šmouhám z podrážek, pneumatik, atd.

**Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot a odizolovaný proti vodě.

**Příklad nátěrového postupu u dlažby od firmy WILD STONE® (v případě lepení dlažby na beton):**

- 1/ Nalepte dlažbu.
- 2/ Dlažbu důkladně omyjte např. jarovou vodou, odstraňte případné nečistoty a nechte uschnout.
- 3/ Lahev s EKOSTONEM před použitím protřepte.
- 4/ Suchou dlažbu natřete EKOSTONEM ve dvou nátěrech. Aplikaci druhého nátěru proveďte po vsáknutí a zaschnutí prvního nátěru (cca po 1 - 2 hod.) dokud podklad přijímá kapalinu.
- 5/ Nechte EKOSTONE zaschnout - dle klimatických podmínek cca 4 - 12 hod. Zaschlý nátěr nesmí lepit a musí odpuzovat vodu (orientační zkouška).
- 6/ Dlažbu zaspárujte, posléze omyjte a očistěte.

**EKOSTONE se nesmí aplikovat za deště, vysoké relativní vlhkosti vzduchu (mlha apod.) a nízkých teplot pod +5°C. Natřený povrch je plně zatížitelný po 24 hodinách. Při aplikaci chránit natírané plochy do proschnutí nátěru před deštěm.**

**Likvidace obalů:** Použitý obal po vypláchnutí vodou odezdejte do tříděného odpadu, zbytek nepotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace.

